



## CFB coated front and back

Selbstdurchschreibepapier, beidseitig gestrichen  
Carbonless paper, coated on both sides  
Papier autocopiativo, ambas caras recubiertas  
Papier autocopiant, couché des deux côtés

### Technische Daten / Technical Data / Datos Técnicos / Données Techniques

Merkmal Property Propiedad Caractéristique	Prüfnorm Standard Norma Norme	Einheit Unit Unidad Unité	Wert Value Valor Valeur	Toleranz Tolerance Tolerancia Tolérance
<b>CFB</b>			<b>53</b>	<b>60</b>
Flächengewicht Basis weight Gramaje Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup> gsm	53	60 ± 4 %
Dicke Caliper Calibre Epaisseur	ISO 534	µm	70	80 ± 5
Glätte Bekk (OS) Smoothness Bekk (TS) Lisura Bekk anverso Lissé Bekk recto	ISO 5627	s	45	45 ± 20
Weißer R457 Brightness R457 Blancura R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	92	92 ± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longitud de rotura Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	6.500	6.500 ± 1.500
Feuchte absolut Absolute humidity Humedad absoluta Humidité absolue		%	5,8	5,8 ± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sujeto a cambio sin previo aviso / sous réserve de modifications