



Fluolux® Copy, 90 g/m² FSC®-Mix Credit, IC-COC-100166

Art.-Nr.: K660F-934-0090-002966 - pink / pink
K660F-958-0090-002967 - gelb / yellow
K660F-965-0090-002968 - gelb-orange / yellow-orange
K660F-972-0090-002969 - rot-orange / red-orange
K660F-978-0090-002970 - rot / red
K660F-996-0090-002971 - grün / green

Beschreibung: Einseitig leuchtfarbiges Spezialpapier für Fotokopierer und Laserdrucker, auf Basis formaldehydfreier, hitzebeständiger Pigmente.

Description: One side fluorescent coated special paper for use in copying machines and laser printers, based on formaldehyde free, heat resistant pigments.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

24.09.2015

Eigenschaften Properties	Prüfmethode Test method	Einheit Unit	Typische Werte / Typical Values	
PHYSIKALISCHE / PHYSICAL				
Flächengewicht Weight	ISO 536	g/m ²	-	90 ± 6
Dicke Calliper	ISO 534	µm	-	104 ± 6
Feuchte, absolute Moisture, absolute	MDV-Methode 5 min @ 160°C	%	-	5 ± 1
MECHANISCH / MECHANICAL				
Steife Stiffness	MDV-Methode 30°, 15 mm	mN	L Q	40 – 75 15 – 35
OBERFLÄCHE / SURFACE				
Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk)	DIN 53107	sec	OS RS	20 – 80 10 – 40
Rupftest Pick Test	IGT W 31 (norm. Visk. / NVO)	mm	OS	> 200
Oberflächenwiderstand Surface resistivity	Lindenblatt	Ω	OS	< 10 ¹²

OS – Oberseite, Front Side

RS – Rückseite, Reverse Side

L – Längs, Machine direction

Q – Quer, Cross direction

Dieses Datenblatt ersetzt frühere Versionen. Die angegebenen Werte und Aussagen basieren auf unserer derzeitigen Erfahrung. Aufgrund der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung des Materials, auf die wir keinen Einfluss haben, sind Eigentests vom Verwender durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zu Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Sofern nicht gesetzliche Auflagen und Vorschriften etwas anderes vorsehen, regeln sich alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Da wir stets bemüht sind, technische Verbesserungen vorzunehmen, behalten wir uns eine Änderung der Spezifikation jederzeit vor.

This data sheet replaces earlier ones. The specification values and above information are according to our current experience. Due to the variety of possible influences during processing and applications of the above mentioned material, which are not within our control, it is advisable for the user to carry out their own tests to determine its fitness for use. Max. value of claims which will be accepted, are limited to the value of raw material supplied as long as there is no contradiction in respect of laws and regulations applicable, any questions in connection with warranty/liability are governed by our General Terms and Conditions of Sale. As we are continuously endeavouring to upgrade the product, we reserve the right to change the specification as and when required.

MDV Papier- und Kunststoffveredelung GmbH

An der Pfingstweide 3 | D-63791 Karlstein

Telefon: + 49 (0) 6188 952-0 | Telefax: + 49 (0) 6188 952-212

Internet: www.mdv-group.com

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Bernd A. Reichert, Ashok Krishna

Handelsregister: Amtsgericht Aschaffenburg, HRB Nr. 2290