

Color Copy original

Najlepšia značka papiera na digitálnu farebnú tlač.

Color Copy original je popredný digitálny farebný tlačový papier a ponúka bezkonkurenčnú kvalitu od A4 po mimoriadne dlhé digitálne formáty až do 1 200 x 330 mm propagujete nekonečné tvorivé možnosti v najvyššej kvalite. Vždy.



- Špeciálne upravený povrch zabezpečuje vysokú prínavosť tonera a živé výsledky atramentovej tlače
- Bezproblémové podávanie a spracovanie
- Výnimočný environmentálny profil s označením FSC™, environmentálnou značkou EÚ, Cradle to Cradle Certified® Bronze, [CO₂ neutrálny](#)
- Široká ponuka 80 – 400 g/m²

Certifikáty



Ďalšie certifikáty/osvedčenia

Výhody produktu

S dokonalou tlačou majú vaše oznamy veľký dosah
Bezchybné výsledky už u prvého výtlačku vám ušetria čas a peniaze
Získate to najlepšie z oboch svetov - bezkonkurenčnú kvalitu a ekologický výkon
Jednoduchšie použitie s jedným papierom pre množstvo aplikácií

Typické aplikácie

Marketingové materiály, Prezentácie, Hromadné zásielky
, Vizitky, Obálky, Správy spoločnosti, Skúšobné nátlčky,
Reklama, Fotoknihy

Názov parametra	Jednotka	ISO kód	80	90 ¹	90 ²	100 ³	100 ⁴	120 ⁵	120 ⁶	160 ⁷	160 ⁸	200 ⁹	200 ¹⁰	220	250 ¹¹
Plošná hmotnosť	g/m ²	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,0	90 ± 3,0	100 ± 4,0	100 ± 4,0	120 ± 4,5	120 ± 4,5	160 ± 6,0	160 ± 6,0	200 ± 6,0	200 ± 6,0	220 ± 6,0	250 ± 7,0
Hrúbka	µm	ISO 534	90 ± 3	98 ± 4	98 ± 4	106 ± 4	106 ± 4	126 ± 4	126 ± 5	166 ± 6	166 ± 7	200 ± 7	200 ± 7	220 ± 7	245 ± 8
Hladkosť BEKK	sec	ISO 5627	105 ± 25	105 ± 25	180 ± 40	105 ± 25	180 ± 30	105 ± 25	180 ± 40	105 ± 25	180 ± 40	105 ± 25	120 ± 30	105 ± 25	105 ± 25
Opacita	%	ISO 2471	93,0 ± 2	94,0 ± 2	92,0 ± 1	95,0 ± 2	95,0 ± 1	96,5 ± 2	95,0 ± 1	98,5 ± 2	98,5 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1
Absolútna vlhkosť	%	ISO 287	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6		5,0 ± 0,6		5,0 ± 0,6		5,0 ± 0,6		5,2	5,2	5,5 ± 0,6	5,5 ± 0,6
Belosť s UV	%	ISO 2470	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5
CIE Belosť	%	ISO 11475	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0
Drsnosť Bendsten	ml/min	ISO 8791-2											60 ± 20		

Názov parametra	Jednotka	ISO kód	250 ¹²	280	300	350	400
Plošná hmotnosť	g/m ²	ISO 536	250 ± 7,0	280 ± 8,0	300 ± 8,0	350 ± 8,0	400 ± 12,0
Hrúbka	µm	ISO 534	245 ± 8	280 ± 8	305 ± 9	350 ± 10	415 ± 12
Hladkosť BEKK	sec	ISO 5627	120 ± 30	105 ± 25	70 ± 30	70 ± 30	70 ± 30
Opacita	%	ISO 2471	100,0	99,0 ± 1	100,0	100,0	100,0
Absolútna vlhkosť	%	ISO 287		5,5 ± 0,6			
Belosť s UV	%	ISO 2470	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5
CIE Belosť	%	ISO 11475	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0
Drsnosť Bendsten	ml/min	ISO 8791-2	60 ± 20				

¹ A3,A4,Folio,SRA3 | ² Kotúč | ³ A3,A4,Folio,SRA3 | ⁴ Kotúč | ⁵ A3,A4,Folio,SRA3,Mimoriadne dlhé digitálne formáty | ⁶ Kotúč | ⁷ A3,A4,Folio,SRA3,Mimoriadne dlhé digitálne formáty | ⁸ Kotúč | ⁹ A3,A4,Folio,SRA3 | ¹⁰ Kotúč | ¹¹ A3,A4,Folio,SRA3, Mimoriadne dlhé digitálne formáty | ¹² Kotúč |

Význam hodnôt: 2 SIGMA